

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU



PRE INSTALACIJE:

Instalaciju Listone Giordano treba započeti samo:

1. Po završetku svih drugih radova kao što su stolarija, zidarski radovi, radovi sa elektrikom, gipsani radovi, fabranje i krećenje. Zgrade moraju biti osigurane od spoljašnjih uticaja postavljanjem spoljašnjih vrata i prozora. Instalacija fabričkih proizvoda (XPlus, Duraplus, Natif, Naturplus ili Mikelandjelo) se vrši nakon što su zidovi i plafon okrečeni i osušeni. Ukoliko se na pod stavlja uobičajena završnica, posle instalacije (Classico) treba uraditi poslednje farbanje pre završnice.
2. Ako se u prostoriji održava vlažnost između 45% i 65% pre, za vreme i posle instalacije.
3. Ako se u prostoriji održava temperatura između 15 i 25 stepeni pre, za vreme i posle instalacije.
4. Temperatura u prostorijama u kojima se ugrađuje Listone Giordano mora da bude ista kao u sobama ispod njih, posebno tokom zime, i po potrebi treba obložiti pod kako bi se sprečilo da vlažnost ošteti instalaciju Listone Giordano. Tople prostorije koje se nalaze iznad prostorija koje su okrenute spolja (npr. garaže itd.) ili prostorije u kojima postoji visoka vlažnost i toplota (npr. saune, otvoreni bazeni, teretane itd.) su visoko rizične.

Uslovi podne podloge:

Sve podne podloge moraju biti suve, iznivelisane, tvrde, neoštećene, glatke i nezagađene. Sve čvrste podne podloge moraju biti obložene odgovarajućom membranom protiv vlažnosti.

1. Sadržaj vlage: U skladu sa BS8203 čvrste podne podloge moraju imati sadržaj vlage veći od 75 stepeni RH prilikom testiranja pomoću kalibrisanog hidrometra, po tom standardu. Međutim, zbog tačnijih rezultata preporučujemo upotrebu kalcijum hidrometra: očitavanja ne bi trebalo da prevaziđu one koji su navedeni u tabeli ispod.

Vrsta poda	Listone Giordano XPlus, Duraplus, Natif ili Michelangelo	Listone Giordano Classico	Instalacija PB tvrdih podnih površina (Taiga, Family, Grand Large, Passion)
Betonska podloga	2,5% CM	3,0% CM	2,0% CM
Podloga od anhidrita	0,4% CM	0,5% CM	0,4% CM
Tvrde podloge	2,5% CM	3,0% CM	2,0% CM

Ovo su važeće vrednosti za podne podloge tanje od 80 mm, kod debljih podloga vrednost vlažnosti mora biti smanjena.

2. Iznivelisanost: U skladu sa BS8204 podne podloge moraju biti iznivelisane sa najvećom razdaljinom od 3 mm ispod prave ivice od 3 m.

3. Tvrdoća: Podne podloge moraju biti tvrde

Jednostavan test.



**Nedovoljna tvrdoća
strukture**



**Dobra tvrdoća
strukture**



**Nedovoljna tvrdoća
površine**



**Dobra tvrdoća
površine**

4. Oštećenja: podne podloge ne smeju biti suviše oštećene.



**Prihvatljiva oštećenja
(pukotine)**



**Neprihvatljiva oštećenja
(pukotine)**

5 . Grubost: da bi se održala dobra zaštita podne podloge površina treba biti glatka.



Gruba betonska
podna podloga



Fina betonska
podna podloga

6 . Čišćenje: podna podloga mora biti čista i ne zagađena.



Prljava podna podloga



Čista podna
podloga

- 7 . Postojeće podne zaštite:** Listone Giordano može biti instaliran preko postojećih podloga od keramike, mermera itd. Ukoliko je podloga čvrsto postavljena na podnu podlogu i površina poda potpuno čista. Ukoliko je potrebno, površinu treba pripremiti. Sve zaštite tvrdog poda koje su postavljene direktno na zemlju, tj. kamenu podlogu, moraju biti uklonjene a nova podna podloga instalirana, kao i zaštita od vlažnosti. Sve druge podne zaštite moraju biti uklonjene i očišćene.
- 8 . Podni grejni sistemi:** Za detalje o podnim grejnim sistemima, kontaktirajte našu tehničku službu. Preporučujemo pamphlet “Poostavka Listone Giordano preko podnog grejnog sistema “.
- 9 . Drvene podne daščice** moraju biti čvrste, ne oštećene, iznivelisane i fiksirane; Najmanje 6 mm šperploče treba biti fiksirano na 100 mm, pre postavljanja Listone Giordano. Ploča od iverice mora biti ravna, glatka i otporna na vlažnost.



PROVERITE KOLIČINU VLAŽNOSTI U PODNOJ PODLOZI

Test vlažnosti mora biti primenjen na celu podnu podlogu, i na svim njenim delovima (idealno je na svakih 15 m², na ne manje od tri različita mesta). Preporučujemo da uradite i proveru električnih hidrometrom i poslednju proveru hidrometrom od kalcijuma (na mestima sa višim vrednostima).

INSTALACIJA

Pre instalacije, tvrda podna podloga mora biti čuvana na suvom mestu, bez vlažnosti, iznad zemlje i pravilno zaštićena.

Ne otvarajte paket pre instalacije.

Koristite samo lepkove koje Margaritelli preporučuje i odobrava. Prilikom instalacije završnice Classico, koristite dvokomponentni lepak za ne upijajuće podove i jedno komponentni lepak na bazi vode za upijajuće podove.

Očistite površinu od svake prljavštine pomoću Puliplus, pre korišćenja Listone Giordano.

1. Instalacija Listone Giordano XPlus, Duraplus, Natif, NaturPLus, ili Mikelandjelo zahteva fleksibilni lepak bez vode (dvokomponentni ili jednokomponentni koji se stavlja direktno na podnu podlogu koristeći mistriju (preporučujemo Margaritelli-jevu)
2. Nanesite lepak ravnomerno na pod, koji pokriva otprilike dužinu od četiri/pet reda Listone Giordano, u ortodgonalnom pravcu u odnosu na šare.
3. Pritisnite dobro podlogu u lepak kako bi se daske dobro zalepile. Obratite pažnju da lepak ne ostaje na površini podloge. Ne koristite čekić ili drugi alat.
4. Preporučujemo vam da ne koristite Listone Giordano pre nego što se lepak dobro stegne zbog dobrog kontakta
5. Postavite drvene ili plastične klinove u prostor dužinom zidova. Uklonite ih kad se lepak stegne.
6. Ukoliko dođe do prekida instalacije pre završetka, postavite letvu u poslednjem redu dok se instalacija ne uspostavi ponovo
7. Za čišćenje i održavanje koristite samo proizvode Margaritelli
8. Peskarenje Classico poda može se vršiti 8 dana nakon završetka instalacije
9. Mrlje od lepka očistite odmah sredstvom Margaritelli Puliplus. Kada se stegnu, mrlje se mogu samo mehanički ukloniti.
10. Ovo uputstvo može se koristiti za instalaciju Listone Giordano i parketa Berrichone (osim za proizvode marke Click)

Za više detalja obratite se tehničkoj službi